



# TuL

Товары и Услуги с Любовью

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН/TIN 6679152237

ОГРН/PSRN 1226600031437

[www.lat-impex.com](http://www.lat-impex.com)

E-Mail: [mail@lat-impex.com](mailto:mail@lat-impex.com)

LIMITED LIABILITY COMPANY

# TuL

№ 058 / 21 / 06 / 20 22 г.

## Самоклеящаяся бумага

Название продукта	Semi Glossy Label		
материал стороны ярлыка	Полуглянцевая Бумага		
Клей	Постоянный термоплавкий клей		
Материал вкладыша	57gsm Glassine		
Бумажный индекс	стороны Стандартное значение	Блок	Метод испытания блока
Grammage	80±5%	gsm	GB/T451.2
Толщина	88±5%	μ m	GB/T451.2
Яркость	80~90	%ISO	GB/T7974
Гладкость(ВЕКК)	≥800	g/cm <sup>3</sup>	GB/T456
Закрепленность	≥0.8	%	GB/T451.3
Способность к разрыву	≥200	mN	GB/T455
Растяжимое	≥2.0	kN/m	GB/T12914
влажность	≤10	%	GB/T462
Характеристики сохранения и защиты изображения (светостойкость, термостойкость, влагостойкость, водостойкость, маслостойкость, стойкость к этанолу, стойкость к трению) должны соответствовать техническим требованиям 4.2 специальной термотрансферной бумаги в GB / T28210-2011			
<b>Клей</b>			
Начальное прилипание	≥12	н	FTM9
ФТМ9 Прилипание корки (90°)	≥4	н/25мм	ФТМ2
Минимальное применение Темп.	10°C		
Диапазон рабочих температур	- 15°K-+65 °C		
Этот продукт представляет собой универсальный термоплавкий клей с высокой начальной и конечной вязкостью и отличными эксплуатационными свойствами на многих упаковочных материалах. Не подходит для нанесения на ПВХ поверхности. Этот клей исполняет с разделением 175.105 УПРАВЛЕНИЯ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ и может быть использован для не прямого контакта.			
<b>Вкладыш</b>			
<b>Лайнер</b>			
Основной вес	57±5%	gsm	GB/T 451.2-2002
Толщина	50±5%	μ m	GB/T 451.3-2003
Прочность на растяжение	≥6.0	kN/m	GB/T 12914-1991
<b>Печатание и преобразование</b>			
Разработанный для лазерной печати, продукт обладает хорошей производительностью обработки при обычных методах печати, подходит для печати вращающегося плоского листа, высокой производительностью обработки бумаги			
<b>хранения и консервации представления обработки бумаги</b>			
Избегайте хранения при температуре выше 50 °C или под прямыми солнечными лучами. Один год при хранении при температуре 23±2 °C и относительной влажности 50±5%. Если тест прошел успешно, этикетку можно использовать непрерывно по истечении срока годности			

# TuL

LIMITED LIABILITY COMPANY